

MARRAKECH WALLS

Concrete or tadelakt look (English)
Beton- of tadelaktlook (Nederlands)
Betong eller tadelakt look (Svenska)
Εμφάνιση Τσιμέντου ή Τάντελακτ (Ελληνικά)

Marrakech Walls is a paint for indoor use with a subtle, sensual, and luxurious look. The paint is 100% mineral and very environmentally friendly. The surface has a silky soft feel and is very matte with a concrete or tadelakt look. The look is determined by the method of application.

Ideal for

- Creating a concrete or tadelakt look

Characteristics

- Water based
- Coloured with natural and organic pigments
- Chalk matte to high-gloss
- Colour nuances
- 100% mineral
- Very environmentally friendly
- 100% recyclable
- High coverage
- Water vapour permeable
- VOC free
- Solvent free
- Tension free
- No synthetic binders
- Bacteria and mold repellent
- Non-flammable
- Little to no odour

Product specifications

Application	Indoors
Surface	Painted walls, newly plastered walls, (non-woven) wallpaper, lime plaster, concrete plaster, suction mineral stones, aerated concrete, drywall, plaster blocks, wood, 100% mineral surfaces and other mineral surfaces.
Colours	Are available according to the Pure & Original colour card. Note: Because it is a natural product characterized by colour nuances, the presence of lime in the paint will make the colour appear lighter and greyer. The lime effect is more clearly visible with darker colours.
Packaging	2,5L, 5L

Basic information for white paint at 20°C

Specific gravity	1,40 g/cm ³
Solids content	+/- 40%
Gloss level 60 degrees	<2%
Gloss experience	Chalk matte to high gloss
Binder	Lime
Ph value	13
Flash point	None
Resistant up to	80°C

VOC

Legal EU-limit	30gr
Product content	0gr
VOC classification	A/a

Surface preparation

The surface must be suitable for lime paint (absorbent and non-water repellent). The surface can have no texture and/or imperfections. The surface that you will paint should be clean, dry, and free of dust and oil. With proper surface preparation you help the paint system with long-term protection. Remove all surface dirt and loose layers of paint, including any rust. Sand any glossy surfaces until matte. Remove or clean any grease, humidity or nicotine stains with a suitable cleaning product and rinse if necessary.

Reparation spots	Prepare locally with at least one layer of WallPrim Pro before preparing the entire wall with WallPrim Pro.
Surface with suction differences	Prepare with at least one layer of WallPrim Pro.
Highly absorbent surfaces	Prepare with at least one layer of WallFix before preparing the entire wall with WallPrim Pro.
Powdery and sanded surfaces	Prepare with at least one layer of WallFix before preparing the entire wall with WallPrim Pro.
Painted walls	Prepare with at least one layer of WallPrim Pro.
Newly plastered walls	Prepare with at least one layer of WallPrim Pro.
Aerated concrete, drywall, plaster blocks	If powdery, prepare with at least one layer of WallFix before preparing the entire wall with WallPrim Pro.
Lime plaster, cement plaster	Prepare with at least one layer of WallFix before preparing the entire wall with WallPrim Pro.
Wooden surfaces	Degrease untreated wood with Super Cleaner and sand it. Degrease again and wipe clean. Prepare with one layer of OmniPrim Pro. Note: Wood needs to be sufficiently dry to avoid contraction of the wood. Marrakech Walls is not suitable for use on tropical woods.
100% mineral surfaces	If the surface is 100% mineral, in perfect condition, not powdery, evenly absorbing and there are no reparation spots or other complications, than in some cases it may be possible to apply Marrakech Walls directly to the surfaces, without any further preparation of the surface. The only condition is that information must be obtained by a dealer, in advanced. When there are any doubts, advice is to follow the regular methods of surface preparation.
Other mineral surfaces	If powdery, prepare with at least one layer of WallFix before preparing the entire wall with WallPrim Pro.

Paint application

Do not paint in direct sunlight. Paint from a dry surface to a wet and already painted surface. Failing to comply to conditions for application, application methods and/or drying times can influence the paint finish and appearance.

Apply the paint in a relatively thick layer. As soon as the paint starts to dry, you can start to manipulate the paint with the Pure & Original Marrakech Walls spatula. The more busy the movements, the busier the effect. For a soft effect, after the paint has hardened, lightly sand the wall with 400-grit paper or higher and dust off with a soft brush. For extra nuance and shine, lightly scrape the wall with a clean Marrakech Walls spatula.

Tools	Long-haired block brush or roller and Marrakech Walls spatula.
Before use	Stir well and mix cans of the same paint and colour that will be used on the same wall together in a large bucket; and check the colour.
Coverage per layer Practical yield	5-7 m ² The yield depends on the surface, method of application, applied layer thickness, tools used, and application conditions.
Number of layers	1 or 2
Recommended thickness dry layer Recommended thickness wet layer	50 microns 127 microns
Temperature	>15°C, <25°C air, surface, and material) Relative humidity: max. 85%
Dilution	No
After use	Clean hands and tools immediately after use with soap and water.
Colour accuracy	Colours become deeper and richer after applying multiple layers.
Touch up	Not possible
Recoating	After drying, Marrakech Walls can be immediately painted with a new layer or Marrakech Walls. If it is desired to paint over with a different type of paint, then the Marrakech Walls must first be fixed with Fresco Special Fix.

Drying time at 20°C

Drying time dust-free	2-3 hours
Recoat time	8 hours
Hardening time	7 days

Finishing


High-gloss	For a high-gloss result, apply 2 layers of Pure & Original Italian Wax, both layers need to be polished with a polishing machine or a dry cloth. Italian Wax makes the surface water resistant. Allow for a drying time of 7 days before applying Italian Wax. Always read product's the technical information before using the product.
Tadelakt shine	For a tadelakt shine result, apply at least 2 layers of Pure & Original Lime Soap until the surface is saturated. This also makes the colour nuances deeper and richer. Lime Soap makes the surface lightly cleanable. Allow for a drying time of 7 days before applying Lime Soap. Always read product's the technical information before using the product.
Protection	Marrakech Walls is a very porous and not washable and will quickly absorb water and grease. Direct water and condensation can leave water spots. Marrakech Walls can be protected with Dead Flat Eco Sealer. Note: Application of thick or irregular coats can create a white haze (especially with dark colours). Allow for a drying time of 7 days before applying Dead Flat Eco Sealer. Always read product's the technical information before using the product.

Durability and storage

Shelf life: 12 months. Keep in original packaging and in a dry and frost-free place. Colours may experience a change in colour over time, this is inherent to this mineral product.

Disposal guide

Empty pots and dried up paint	Household waste
Remaining paint	Household hazardous waste

Environment and health

Legal regulations

The user of this product must abide by the national health, safety, and environmental laws.

Technical advice

Not all actual possible surfaces and their treatments can be dealt with in this technical information brochure. Therefore, it is advisable to consult your supplier for advice in specific situations. This technical information has been compiled according to the latest painting techniques. Liability for general validity of this advice must be rejected, because application and working techniques are beyond our influence and major differences in the types of surface continually call for an adjustment of the procedure according to the insight of a competent user.

Safety

This paint irritates skin and eyes. In case of contact, wash carefully with a lot of water and immediately consult a doctor. Keep the paint outside of children's reach. Ventilate well during the application and drying process.

H315 - Causes skin irritation.

H318 - Causes serious eye damage.

P102 - Keep out of reach of children.

P264 - Wash hands, forearms and face thoroughly after handling.

P280 - Wear protective gloves, eye protection.

P302+P352 - IF ON SKIN: Wash with plenty of water.

P305+P351+P338 - IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.

P310 - Immediately call a doctor.

EUH208 - Contains reaction mass of 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1), TETRAMETHYLOLGLYCOLURIL. May produce an allergic reaction.

**Disclaimer**

The information in our specification sheets and the technical advice - whether orally, in writing or in the form of a demonstration - is intended as a guide and is given with our best intention and in good faith. The information is based on years of practical experience and research, but gives no guarantee, since application skills and conditions are beyond our control. For more information, you can contact our dealers or consult our website. We cannot be held liable for the performance of products that result from improper use or that are beyond the value of the goods supplied by us. This does not affect your statutory rights.

Marrakech Walls is een verf voor binnen met een sensuele, subtiele en luxueuze uitstraling. De verf is 100% mineraal en zeer milieuvriendelijk. Het oppervlak voelt zijdezacht aan en is zeer mat met een beton- of tadelaktlook uitstraling. De uitstraling wordt bepaald door de wijze van aanbrengen.

Gebruikersdoel

- Voor het creëren van een beton- of tadelaktlook

Kenmerken

- Waterbasis
- Gekleurd met natuurlijk en organische pigmenten
- Kalkmat tot hoogglans
- Kleurnuances
- 100% mineraal
- Zeer milieuvriendelijk
- 100% recyclebaar
- Hoog dekvermogen
- Sterk dampdoorlatend
- VOS vrij
- Oplosmiddelvrij
- Spanningsarm
- Geen synthetische bindmiddelen
- Bacterie- en schimmelwerend
- Onbrandbaar
- Weinig tot geen geur

Product specificaties

Toepassing	Binnen
Ondergrond	Geschilderde wanden, nieuw gestuukte wanden, kalkpleister, cementpleister, zuigende natuursteen, cellenbeton, gipsplaten, gipsbokken, hout, 100% minerale ondergronden en andere minerale ondergronden.
Kleuren	Volgens de Pure & Original kleurenkaart. Let op: Omdat het een natuurlijk product betreft welke gekenmerkt wordt door kleurnuances zal door de invloed van kalk de kleur lichter en vergrijsd aandoen. Het kalkeffect zal duidelijker zichtbaar zijn in donkere kleuren.
Verpakking	2,5L, 5L

Basisgegevens bij 20°C witte verf

Soortelijk gewicht	1,40 g/cm ³
Vaste stofgehalte in volume	+/- 40% vol.
Glansgraad 60graden	<2%
Glansbeleving	Kalkmat tot hoogglans
Bindmiddel	Kalk
Ph waarde	13
Vlampunt	Geen
Bestand tot	80°C

VOS

Wettelijk EU-limiet	30gr
Inhoud product	Ogr
VOS klasse	A/a

Voorbehandeling van de ondergrond

De ondergrond moet geschikt zijn voor kalkverven (absorberend en niet waterafstotend). De ondergrond mag geen reliëf en/of oneffenheden bevatten. Het te schilderen oppervlak dient schoon, droog, stof- en vetvrij te zijn. Door een goede oppervlakte voorbereiding help je het verfsysteem in langdurige bescherming. Verwijder vooraf alle oppervlaktebevuiling en los geraakte verflagen inclusief kalk en roest. Glanzende ondergronden mat schuren. Vet-, vocht- en nicotinevlekken verwijderen of schoonmaken met een geschikt product en naspoelen indien nodig.

Reparatie plekken	Lokaal voorbereiden met minimaal één laag WallPrim Pro alvorens de hele wand voor te bereiden met WallPrim Pro.
Ondergronden met zuigingsverschillen	Vorbereiden met minimaal één laag WallPrim Pro.
Sterk zuigende ondergronden	Vorbereiden met minimaal één laag WallFix alvorens de hele wand voor te bereiden met WallPrim Pro.
Poederige en verzande ondergronden	Vorbereiden met minimaal één laag WallFix alvorens de hele wand voor te bereiden met WallPrim Pro.
Geschilderde wanden	Vorbereiden met minimaal één laag WallPrim Pro.
Nieuw gestuukte wanden	Vorbereiden met minimaal één laag WallPrim Pro.
Cellenbeton, gipsplaten, gipsbokken	Indien poederig voorbereiden met minimaal één laag WallFix alvorens de hele wand voor te bereiden met WallPrim Pro.
Kalkpleister, cementpleister	Vorbereiden met minimaal één laag WallFix alvorens de hele wand voor te bereiden met WallPrim Pro.
Houten ondergrond	Ontvetten met Super Cleaner en opschuren. Opnieuw ontvetten en afnemen. Vorbereiden met één OmniPrim Pro. Let op: Hout dient voldoende droog te zijn i.v.m. voorkomen van krimp van het hout. Marrakech Walls is niet toe te passen op tropische houtsoorten.
100% minerale ondergronden	Indien de ondergrond 100% mineraal is, in perfecte staat, niet poederig, gelijkmatig absorberend en zonder enige reparatie plekken of andere complicaties, dan is het in enkele gevallen mogelijk om Marrakech Walls rechtstreeks aan te brengen, zonder voorbereiding van de ondergrond. De voorwaarde is om hiervoor altijd eerst informatie in te winnen bij een dealer. Bij enige twijfel is het advies om de reguliere methode van voorbehandeling te volgen.
Andere minerale ondergronden	Indien poederig voorbereiden met minimaal één laag WallFix alvorens de hele wand voor te bereiden met WallPrim Pro.

Verwerking van de verf

Schilder niet in direct zonlicht. Schilder vanuit een droog oppervlak naar een nat, reeds geschilderd oppervlak. Het niet hanteren van verwerkingsvoorschriften, condities en of droogtijden kan invloed hebben op het uiteindelijke resultaat en de uitstraling. Breng de verf relatief dik aan. Zodra de verf begint te drogen begin je met het bewerken van de verf met de Pure & Original Marrakech Walls spatel. Hoe drukker de bewegingen, hoe drukker het effect. Voor een zacht effect na uitharden de wand licht opschuren met korrel 400 of hoger en afstoffen met een zachte borstel. Voor extra nuance en glans na uitharden de wand licht opschrapen met een schone Marrakech Walls spatel.

Gereedschap

Langharige blokkwast of roller en Marrakech Walls spatel.

Voor gebruik

Goed roeren en blikken van dezelfde verfsoort en kleur voor gebruik op dezelfde wand samen mengen in een grote emmer; en inspecteer de kleur.

Dekking per laag
Praktisch rendement5-7 m²

Het rendement is afhankelijk van de ondergrond, wijze van aanbrengen, aangebrachte laagdikte, gebruikt gereedschap en omstandigheden van het aanbrengen.

Aantal lagen

1 of 2

Aanbevolen droge laagdikte
Aanbevolen natte laagdikte50 micron
127 micron

Temperatuur

>15°C, <25°C (lucht, oppervlak en materiaal)
Relatieve vochtigheid: 85% max.

Verdunnen

Nee

Na gebruik

Reinig handen en gereedschap onmiddellijk na gebruik met water en zeep.

Kleurechtheid

Kleuren worden dieper en voller na het aanbrengen van meerdere lagen.

Bijwerken

Niet mogelijk

Overschilderen

Marrakech Walls is na droging direct overschilderbaar met een nieuwe laag Marrakech Walls. Indien er gewenst is over te schilderen met een andere verf soort dient de Marrakech Walls eerst gefixeerd te worden met Fresco Special Fix.

Droogtijd bij 20°CDroogtijd stofvrij
Overschilderbaar
Doorhardtijd2-3 uur
8 uur
7 dagen**Afwerken van de verf**

Hoogglans

Voor een hoogglans eindresultaat brengt u 2 lagen Pure & Original Italian Wax aan welke beide gepolijst worden met een polijstmachine of een droge doek. Italian Wax maakt het oppervlak spatwaterdicht. U dient een droogtijd van minimaal 7 dagen in achtte nemen voor de Italian Wax aangebracht kan worden. Lees voor gebruik altijd eerst het technische fiche van het desbetreffende product.

Zijdeglans

Voor een zijdeglans afwerking brengt u minimaal 2 lagen Pure & Original Lime Soap aan totdat het oppervlak verzadigd is. Ook worden de kleurnuances hierdoor voller en dieper. Lime Soap maakt het oppervlak licht afneembaar. U dient een droogtijd van minimaal 7 dagen in achtte nemen voor de Lime Soap aangebracht kan worden. Lees voor gebruik altijd eerst het technische fiche van het desbetreffende product.


Beschermen

Marrakech Walls is zeer poreus en niet afwasbaar en zal dus snel water en vet opnemen. Rechtstreeks water en of condens kan watersporen achterlaten. Marrakech Walls kan beschermd worden met Dead Flat Eco Sealer.

Let op: Aanbrengen van te dikke lagen, of onregelmatig opzetten, kan (met name op donkere kleuren) leiden tot wit waas. U dient een droogtijd van minimaal 7 dagen in achtte nemen voor de Dead Flat Eco Sealer aangebracht kan worden. Lees voor gebruik altijd eerst het technische fiche van het desbetreffende product.

Houdbaarheid en bewaarcondities

Bewaren in oorspronkelijke verpakking en op een droge en vorstvrije plaats 12 maanden. Kleuren kunnen mogelijk met verloop van tijd een kleurverandering ondergaan, dit is inherent aan het minerale product.

Afval wijzerLege potten en opgedroogde verf
Resten verfRestafval
Klein Chemisch Afval**Mileu en gezondheid**

Wettelijke voorschriften

De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.

Technische raadgevingen

Niet alle in de praktijk voorkomende ondergronden en hun voorbehandeling kunnen in dit technisch informatieblad opgenomen worden. Het is daarom raadzaam bij specifieke situaties uw leverancier te raadplegen.

Deze technische informatie werd samengesteld naar de jongste verftechniek. Aansprakelijkheid voor de algemene geldigheid van deze aanwijzingen moet worden afgewezen, daar toepassing en verwerkingsmethoden buiten onze invloed liggen en grote verschillen in de aard van de ondergrond steeds een aanpassing van de werkwijze naar het inzicht van de vakkundige verwerker vragen.

Veiligheid

De verf is irriterend voor de huid en ogen. In geval van contact, overvloedig spoelen met water en direct een arts consulteren. De verf buiten bereik van kinderen houden. Zorg voor voldoende ventilatie tijdens het verwerken en drogen.

H315 - Veroorzaakt huidirritatie.

H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel.

P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.

P264 - Na het werken met dit product handen, onderarmen en gezicht grondig wassen.

P280 - Beschermende handschoenen, Oogbescherming dragen.

P302+P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.

P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

P310 - Onmiddellijk een arts raadplegen.

EUH208 - Bevat reactiemassa (3:1) van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on, TETRAMETHYLOLGLYCOLURIL. Kan een allergische reactie veroorzaken.

**Disclaimer**

De informatie in onze specificatiebladen en het technisch advies - hetzij mondeling, schriftelijk of bij wijze van proef - is bedoeld als leidraad en wordt gegeven vanuit onze beste intentie en in goed vertrouwen. De informatie berust op jarenlange praktijkervaring en onderzoek, maar zonder garantie, aangezien vaardigheid van toepassing en condities buiten onze controle liggen. Voor meer informatie kunt contact opnemen met onze dealers of raadpleeg onze website. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de prestaties van de producten die voortvloeien uit ondeugdelijk gebruik of buiten de waarde van de door ons geleverde goederen. Dit heeft geen invloed op uw wettelijke rechten.

Marrakech Walls är en kalkfärg avsedd att användas inomhus, den ger ett exklusivt och originellt utseende. Färgen är 100% mineralisk och mycket miljövänlig. Utseende är beroende av appliceringsteknik. Färgen kan antingen glättas upp och ger då en mycket len och blank yta som polerad sten, tadelakteknik. Oglättad får man en mycket matt yta, som rå betong.

Avsedd för

- Skapa en kalkmålad yta med betongutseende eller tadelakt (som polerad sten)

Karaktéristiskt

- Vattenbaserad
- Naturliga och organiska pigment
- Kalkmatt till högblank effekt
- Naturliga färgskiftningar
- 100% mineraliskt
- Mycket miljövänlig
- 100% nedbrytbart
- God täckningsförmåga
- Diffusionsöppen/ånggenomsläpplig
- VOC fri
- Fritt från lösningsmedel
- Spänningsfri
- Inga syntetiska bindemedel
- Bakterie- och mögelresistent
- Ej brandfarligt
- Näst intill eller helt luktfri

Produktspecifikation

Applicering

Inomhus

Underlag

Målade väggar, nyputsade väggar, tapet (ej väv), kalkputs, cementputs, sugande mineraliska stenar, rent tegel, gipsväggar, putsblock, trä, 100% mineraliska ytor.

Kulörer

Finns att få i alla kulörer enligt Pure & Originals färgkarta. Observera att detta är en naturprodukt och karaktéristiskt för produkten är dess naturliga färgskiftningar. Kalken i färgen gör att kulören upplevs något ljusare och gråare än enligt färgkartan. Kalkeffekten blir mer tydlig i de mörkare kulörerna.

Förpackning

2,5L, 5L

Fakta för produkt vid 20°C

Densitet	1,40 g/cm ³
Innehåll	+/- 40% vol.
Glanshet 60 grader	<2%
Glansupplevelse	Kalkmatt till högblank
Bindemedel	Kalk
Ph värde	13
Flampunkt	Ingen
Resistent upp till	80°C

VOC

EU-gräns	30gr
Produktinnehåll	0gr
VOC class	A/a

Underlagsbehandling

Underlaget måste vara lämpligt för kalkmålning, d v s absorberande och icke vattenavvisande. Ytan måste vara helt jämn och inte ha några ojämnheter eller skador. Ytan som skall målas skall vara ren, torr, fri från dam och fett. Genom ett noggrant förarbete skapar du goda förutsättningar för ett hållbart resultat. Rengör ytan noggrant från smuts och löst sittande färglager, inklusive ev. rost. Slipa ev. blanka ytor tills de är matta. Ta bort eller rengör alla fett-, fukt- eller nikotinfläckar med lämplig rengöringsprodukt och skölj rent.

Reparationsfläckar

Stryk reparationsmärkena med ett lager WallPrim Pro innan hela ytan strykes med WallPrim Pro.

Ojämnt sugande underlag

Grunda med minst ett lager WallPrim Pro.

Starkt sugande underlag

Grunda med minst ett lager WallFix innan hela ytan stryks med WallPrim Pro.

Porösa och "sandiga" underlag

Grunda med minst ett lager WallFix innan hela ytan stryks med WallPrim Pro.

Väggar tidigare målade med annan väggfärg

Grunda med minst ett lager WallPrim Pro.

Nyputsade väggar

Grunda med minst ett lager WallPrim Pro.

Lättbetong, gipsväggar, putsblock

Om poröst, grunda med minst ett lager WallFix innan ytan stryks med WallPrim Pro.

Kalkputs, cementputs

Grunda med minst ett lager WallFix innan hela ytan stryks med WallPrim Pro.

Trä ytor

Avfetta obehandlat trä med Super Cleaner och slipa ytan. Ta bort allt damm och torka rent. Grunda med ett lager OmniPrim Pro. Obs: Trä behöver vara ordentligt torrt för att undvika rörelse och sprickbildning.

100% mineraliskt underlag

Om ytan du skall måla är 100% mineralisk, i perfekt skick och jämnt sugande, inte porös och utan reparationsmärken eller andra avvikelser, är det möjligt att under vissa förutsättningar applicera Marrakech Walls direkt på en ren kalkputsad vägg utan vidare förbehandling av ytan. Stäm i så fall av dina förutsättningar med din återförsäljare i förväg. Om du är det minsta tveksam så följ rekommenderat underarbete enligt ovan.

Andra mineraliska underlag

Om mycket poröst, grunda med minst ett lager WallFix innan hela ytan stryks med WallPrim Pro.

Applicering

Måla inte i direkt solljus. Måla från en torr yta till våt redan målad yta (vått i vått). Om man inte följer rekommendationer för applicering, metod och/eller torktid kan detta påverka slutresultatet och ytans utseende. Applicera färgen i relativt tjocka lager. Så snart färgen börjar torka, kan du börja bearbeta färgen med spateln. Ju mer du bearbetar ytan desto mer skiftningar och effekt får du. För en mjuk effekt kan du när färgen torkat, slipa ytan lätt med ett fint sandpapper (400 gr eller högre). Borsta rent från damm med en mjuk borste. För ytterligare glans och skiftningar glätta ytan ytterligare med den rena spateln.

Verktyg	Långhårig kalkborste eller roller och Marrakech stålspackel.
Innan användning	Rör om väl. Blanda samman burkar av samma kulör i en större hink om du använder flera burkar till samma vägg. Kontrollera kulören.
Åtgång per strykning Faktisk åtgång	5-7 m ² Beror på underlag, appliceringsmetod, tjocklek på färgpåslag, verktyg och appliceringsförhållande.
Antal strykningar	1 eller 2
Rekommenderad tjocklek, torrt Rekommenderad tjocklek, vått	50 microns 127 microns
Temperatur	>15°C, <25°C (luft, yta och material) Relativ luftfuktighet: 85% max.
Spädning	Nej
Efter användning	Tvätta händer och verktyg med tvål/såpa och vatten omedelbart efter användning.
Färgåtergivning	Genom applicering av flera lager så djupnar kulör och mönster.
Reparation/skada	Nej
Övermålningsbar	Efter att Marrakech Walls torkat så kan man direkt måla ytterligare en strykning. Om man önskar att måla över med annan typ av färg behöver man först stryka ytan med Fresco Special Fix.

Torktid vid 20°C

Torktid dammfri	2-3 timmar
Övermålningsbar	8 timmar
Färdighärdat	7 dagar

Slutfinish

Högblank

För en högblank finish, applicera 2 lager med Pure & Original Italian Wax. Bägge lagren behöver poleras antingen med polermaskin eller för hand med en torr trasa. Den Italienska vaxen gör ytan vattenavvisande. Tillåt en torktid på absolut minst 7 dagar innan applicering av slutfinish. Läs alltid produktens tekniska beskrivning innan användning.

Satenglans

För en glänsande tadelakt yta, applicera minst 2 lager med Pure & Original Lime Soap, tills ytan är mättad. Detta ger också ytan ett vackert djup och lyster. Kalksåpan gör ytan lätt rengöringsbar. Tillåt en torktid på absolut minst 7 dagar innan applicering av slutfinish. Läs alltid igenom produktanvisning innan användning.

För att skydda


Marrakech Walls kalkfärg är mycket porös och absorberar därmed lätt vatten och fett. Direkta vattenstänk och kondens kan bilda vattenfläckar, speciellt på oglättad yta. Marrakech Walls kan skyddas med Dead Flat Eco Sealer eller vax. Observera att oregelbundna lager av sealer kan skapa en vit dimma (speciellt på mörka kulörer). Tillåt en torktid på absolut minst 7 dagar innan applicering av slutfinish. Läs alltid igenom produktanvisning innan användning.

Hållbarhet och förvaring

12 mån. Förvara i originalförpackning på torr och frosthärdad plats. Kulören på vissa pigment kan förändras något med tiden, vilket är en naturlig egenskap för produkten.

Avfallshantering

Tomma burkar	Hushållsavfall
Överbliven färg	Hanteras som farligt hushållsavfall

Environment and health

Lagliga bestämmelser

Användaren av denna produkt måste följa de nationella lagar och regler som finns för hälsa, säkerhet och miljö.

Tekniska råd

Alla förekommande ytor och deras behandling kan inte nämnas i denna informationstext. Kontakta gärna därför din återförsäljare för råd om specifika situationer. De tekniska råden i detta informationsblad baseras på den senaste tekniken inom måleri. Inget generellt ansvar tas för tolkning av informationen i denna beskrivning, då applicering, arbetsteknik och de förhållanden som produkten används under ligger bortom vårt inflytande och stora skillnader i ytan/underlaget kan kräva en anpassning av förfarandet i enlighet med en kompetent användares erfarenhet.

Säkerhet

Denna färg irriterar hud och ögon. Skydda händer och ögon. Skölj rikligt med vatten och konsultera läkare vid kontakt. Förvaras utom räckhåll för barn. Ventilera väl under applicering och torkningsprocessen.

H315 - Irriterar huden.

H318 - Orsakar allvarliga ögonskador.

P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.

P264 - Tvätta händer, underarmar och ansikte grundligt efter användning.

P280 - Använd skyddshandskar, ögonskydd.

P302+P352 - VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten.

P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

P310 - Kontakta genast läkare.

EUH208 - Innehåller reaktionsblandning av 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on och 2-metyl-2Hisotiazol-3-on (3:1), TETRAMETHYLOLGLYCOLURIL. Kan orsaka en allergisk reaktion.

**Ansvarsfriskrivning**

Informationen i våra produktdatablad och den tekniska rådgivningen – muntligt, skriftligt eller i form av en demonstration – är tänkt som en vägledning och ges med våra bästa avsikter. Informationen är baserad på många års erfarenhet och forskning, men ger ingen garanti, eftersom appliceringsfärdighet och de förhållanden som produkten används under ligger utanför vår kontroll. För mer information kontakta våra återförsäljare, eller besök vår websida. Vi kan inte hållas ansvariga för resultatet av att produkten använts på ett felaktigt sätt eller som överstiger värdet på de varor som vi levererat. Detta påverkar inte dina lagstadgade rättigheter.

Το Μαρακές τοίχων (Marrakech Walls) είναι ένα χρώμα για εσωτερική χρήση με μια λεπτή και αισθησιακή εμφάνιση πολυτέλειας. Το χρώμα είναι 100% ορυκτό και φιλικό προς το περιβάλλον. Η επιφάνεια έχει μια μεταξένια, απαλή εμφάνιση τσιμέντου, ή Τάντελακτ (Tadelakt). Η εμφάνιση καθορίζεται από τη μέθοδο εφαρμογής.

Ιδανική για

- Την δημιουργία εμφάνισης τσιμέντου ή Τάντελακτ

Kenmerken

- Έχει σαν βάση το νερό
- Χρωματισμένη με φυσικές και οργανικές χρωστικές
- Εμφάνιση κιμωλίας ματ έως πολύ γυαλιστερή
- Χρωματικές μεταβολές (αποχρώσεις)
- 100% ορυκτό
- Πολύ φιλική στο περιβάλλον
- Ανακυκλώσιμο 100%
- Μεγάλη καλυπτικότητα
- Διαπερατό σε υδρατμούς
- χωρίς ΠΟΕ
- Χωρίς διαλύτες
- Χωρίς ένταση
- Χωρίς συνθετικά συνδετικά
- Απωθητικό βακτηρίων & Μούχλας
- όχι εύφλεκτη
- Ελάχιστη έως καθόλου μυρωδιά

Προδιαγραφές προϊόντος

Εφαρμογή

Εσωτερική χρήση

Επιφάνεια

Βαμμένοι τοίχοι, πρόσφατα επιχρισμένοι τοίχοι. (όχι υφασμάτινη) ταπετσαρία, ασβεστοκονίαμα, τσιμεντοκονία, ορυκτές απορροφητικές πέτρες, καθαρά τούβλα, γυψοσανίδα, κυβόλιθοι, ξύλο, 100% επιφάνειες ορυκτών υλικών και άλλες ορυκτές επιφάνειες.

Αποχρώσεις

Οι αποχρώσεις προσφέρονται σύμφωνα με το χρωματολόγιο της Pure & Original. Επειδή αφορά φυσικό προϊόν που χαρακτηρίζεται από χρωματικές μεταβολές, η παρουσία ασβέστη στο χρώμα κάνει το χρώμα να φαίνεται φωτεινότερο και πιο γκρίζο. Το εφέ του ασβέστη είναι πιο εμφανές στα πιο σκούρα χρώματα.

Συσκευασία

2,5λτ, 5λτ

Βασικές πληροφορίες για λευκή βαφή στους 20°C

Ειδικό βάρος	1,40 g/cm ³
Περιεκτικότητα σε στερεά	+/- 40% όγκου
Επίπεδο στιλπνότητας 60 βαθμοί	<2%
Εμφάνιση στιλπνότητας (γυαλάδα)	Κιμωλίας ματ έως πολύ γυαλιστερό
Συνδετικό	Ασβέστης
Τιμή PH	13
Σημείο ανάφλεξης	Δεν υπάρχει
Ανθεκτικό μέχρι	80°C

ΠΟΕ (Πτητική οργανική ένωση)

Επίσημο όριο E.E	30γρ
Περιεχόμενο προϊόντος	0γρ
Κατάταξη ΠΟΕ (VOC)	A/a

Προετοιμασία επιφάνειας

Η επιφάνεια πρέπει να είναι κατάλληλη για βαφή ασβέστη(απορροφητική και μη υδατοαποθητική). Η επιφάνεια που θα βάψετε θα πρέπει να λεία, χωρίς ατέλειες, καθαρή, στεγνή, χωρίς σκόνη και λάδι. Με την κατάλληλη προετοιμασία της επιφάνειας εξασφαλίζετε στο σύστημα βαφής μακροχρόνια προστασία. Αφαιρέστε όλες τις επιφανειακές ακαθαρσίες και τα χαλαρά στρώματα της βαφής, συμπεριλαμβανομένης τυχόν σκουριάς. Τρίψτε την όποια γυαλιστερή επιφάνεια μέχρι να δώσει ματ αποτέλεσμα. Αφαιρέστε ή καθαρίστε τυχόν γράσα, υγρασίες ή κηλίδες νικοτίνης με ένα κατάλληλο προϊόν καθαρισμού και ξεπλύνετε εάν είναι απαραίτητο.

Σημεία αποκατάστασης βαφής Εφαρμόστε τοπικά τουλάχιστον μια στρώση με WallPrim Pro και προτού περάσετε ολόκληρο τον τοίχο με WallPrim Pro.

Διαφορετικής απορροφητικότητας επιφάνειες Εφαρμόστε πρώτα τουλάχιστον μια στρώση WallPrim Pro.

Πολύ απορροφητικές επιφάνειες Εφαρμόστε πρώτα τουλάχιστον μια στρώση WallFix και προτού περάσετε ολόκληρο τον τοίχο με WallPrim Pro.

Λείες και σε κατάσταση πούδρας επιφάνειες. Εφαρμόστε πρώτα τουλάχιστον μια στρώση WallFix και προτού περάσετε ολόκληρο τον τοίχο με WallPrim Pro.

Βαμμένοι τοίχοι Εφαρμόστε πρώτα τουλάχιστον μια στρώση WallPrim Pro.

Πρόσφατα επιχρισμένοι τοίχοι Εφαρμόστε πρώτα τουλάχιστον μια στρώση WallPrim Pro.

Αφρομπετόν, γυψοσανίδα και κυβόλιθοι Εάν είναι σε κατάσταση πούδρας, εφαρμόστε πρώτα τουλάχιστον ένα στρώμα WallFix και προτού περάσετε ολόκληρο τον τοίχο με WallPrim Pro.

Ασβεστοκονίαμα, τσιμεντοαμμοκονία Εφαρμόστε πρώτα τουλάχιστον ένα στρώμα WallPrim Pro και προτού περάσετε ολόκληρο τον τοίχο με WallPrim Pro.

Ξύλινες επιφάνειες Καθαρίστε το μη επεξεργασμένο ξύλο πρώτα με το (Pure & Original) Super Cleaner και τρίψτε. Αφαιρέστε τη σκόνη και σκουπίστε. Εφαρμόστε στην συνέχεια ένα στρώμα OmniPrim. Σημείωση: Το ξύλο πρέπει να είναι αρκετά στεγνό για να αποφευχθεί η συστολή του ξύλου. Το Μαρακές τοίχων δεν είναι κατάλληλο να χρησιμοποιηθεί σε τροπική ξυλεία.

100% επιφάνειες ορυκτών υλικών Εάν η επιφάνεια είναι 100% από ορυκτά υλικά, σε άριστη κατάσταση, όχι σε κατάσταση πούδρας, ομοιόμορφα απορροφητική και δεν υπάρχουν κηλίδες αποκατάστασης ή άλλες περιπλοκές, τότε σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να είναι δυνατή η τοποθέτηση του Marrakech walls (Μαρακές τοίχων) απευθείας στις επιφάνειες, χωρίς περαιτέρω προετοιμασία αυτής. Η μόνη προϋπόθεση είναι ότι οι πληροφορίες πρέπει εκ των προτέρων να εξασφαλισθούν από έναν αντιπρόσωπο. Όταν υπάρχουν αμφιβολίες, συνιστάται να ακολουθείτε τις τακτικές μεθόδους προετοιμασίας της επιφάνειας.

Άλλες ορυκτές επιφάνειες Εάν είναι σε κατάσταση πούδρας, εφαρμόστε πρώτα τουλάχιστον ένα στρώμα WallFix και προτού περάσετε ολόκληρο τον τοίχο με WallPrim Pro.

Εφαρμογή της βαφής

Μην βάφετε στο άμεσο ηλιακό φως. Βάφετε από ξηρή σε υγρή και ήδη βαμμένη επιφάνεια. Η μη συμμόρφωση με τις προϋποθέσεις κατά την εφαρμογή, τις μεθόδους εφαρμογής και / ή τους χρόνους στεγνώματος μπορεί να επηρεάσει το φινιρίσμα και την εμφάνιση της Βαφής. Εφαρμόστε την βαφή σε σχετικά παχύ στρώμα. Μόλις η βαφή αρχίσει να στεγνώνει, μπορείτε να αρχίσετε να την χειρίζεστε με τη ειδική σπάτουλα Μαρακές τοίχων. Όσο πιο σύντομες είναι οι κινήσεις στην βαφή, τόσο πιο έντονο είναι το αποτέλεσμα εφέ. Για απαλό αποτέλεσμα, τρίψτε ελαφρώς τον τοίχο με χαρτί 400άρι ή μεγαλύτερο μετά τη σκλήρυνση της βαφής και ξεσκονίστε με μια μαλακή βούρτσα. Για επιπλέον μεταβολές στην απόχρωση και λάμψη, ξύστε ελαφρά τον τοίχο με μια καθαρή σπάτουλα Μαρακές.

Εργαλεία

Μακρύτριχη βούρτσα ή ρολό και ειδική σπάτουλα Μαρακές.

Πριν τη χρήση

Ανακατέψτε καλά και ανακατέψτε τα δοχεία ίδιας απόχρωσης χρώματος που θα χρησιμοποιηθούν στον ίδιο τοίχο σε έναν μεγάλο κάδο και ελέγξτε το χρώμα.

Κάλυψη ανά στρώση
Πρακτική απόδοση5-7 m²

Η απόδοση εξαρτάται από την επιφάνεια, τη μέθοδο εφαρμογής, το εφαρμοζόμενο πάχος στρώσης, τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται και τις συνθήκες εφαρμογής.

Αριθμός στρώσεων

1 έως 2

Προτεινόμενο πάχος στεγνής στρώσης
Προτεινόμενο πάχος υγρής στρώσης50 μικρά
127 μικρά

Θερμοκρασία

>15°C, <25°C (αέρας, επιφάνεια και υλικό)
Σχετική υγρασία: μέγιστη 85%

Αραίωση

Όχι

Μετά τη χρήση

Καθαρίστε τα χέρια και τα εργαλεία αμέσως μετά τη χρήση με σαπούνι και νερό.

Ακρίβεια χρώματος

Το χρώμα γίνεται βαθύτερο και πλουσιότερο μετά την εφαρμογή πολλαπλών στρώσεων.

Άγγιγμα βαφής

Δεν είναι εφικτή

Επαναβαφή (νέα στρώση)

Μετά την ξήρανση, το Μαρακές τοίχων επαναβάφεται με νέα στρώση Μαρακές τοίχων. Εάν επιθυμείτε να ξαναβάψετε πάνω από το Μαρακές τοίχων με διαφορετικού τύπου βαφή, πρέπει πρώτα να περάσετε μια στρώση με Fresco Special Fix.

Χρόνος στεγνώματος στους 20°CΧρόνος στεγνώματος χωρίς σκόνες
Επαναβαφή (νέα στρώση)
Χρόνος σκλήρυνσης2-3 ώρες
8 ώρες
7 ημέρες**Ολοκλήρωση βαφής**

Υψηλή στιλπνότητα (Γυαλιστερή εμφάνιση)

Για γυαλιστερή εμφάνιση εφέ, εφαρμόστε 2 στρώσεις Pure & Original Italian Wax, και τα δύο στρώματα πρέπει να γυαλίζονται με μια μηχανή στίλβωσης ή ένα στεγνό πανί. Το Italian Wax καθιστά την επιφάνεια αδιάβροχη. Αφήστε την βαφή να στεγνώσει για 7 ημέρες πριν την εφαρμογή του Italian Wax. Πάντα να διαβάζετε τις τεχνικές πληροφορίες του προϊόντος πριν το χρησιμοποιήσετε.

Εμφάνιση Τάντελακτ
(tadelakt)


Για εμφάνιση εφέ τάντελακτ (tadelakt), εφαρμόστε τουλάχιστον 2 στρώσεις Pure & Original Lime Soap έως ότου η επιφάνεια κορεστεί. Η εφαρμογή αυτή δίνει βαθύτερες και πλουσιότερες αποχρώσεις. Το σαπούνι ασβέστη καθιστά την επιφάνεια ελαφρά πλενόμενη. Αφήστε την βαφή να στεγνώσει για 7 ημέρες πριν την εφαρμογή του Lime Soap. Πάντα να διαβάζετε τις τεχνικές πληροφορίες του προϊόντος πριν το χρησιμοποιήσετε.

Προστασία

Η Βαφή Μαρακές τοίχων (Marrakech Walls) είναι πολύ πορώδης και δεν πλένεται, επομένως απορροφά γρήγορα νερό και γράσα. Πιτσιλιές ή συμπυκνώσεις νερού μπορούν να αφήσουν σημάδια. Το Μαρακές Τοίχων μπορεί να προστατευτεί με το Dead Flat Eco Sealer. Σημείωση: Η εφαρμογή ακανόνιστων και μεγάλου πάχους στρώσεων μπορεί να δημιουργήσει μια άσπρη ομίχλη (ειδικά στις σκούρες αποχρώσεις). Αφήστε την βαφή να στεγνώσει για 7 ημέρες πριν την εφαρμογή του Dead Flat Eco Sealer. Πάντα να διαβάζετε τις τεχνικές πληροφορίες του προϊόντος πριν το χρησιμοποιήσετε.

Ανθεκτικότητα και αποθήκευση

Διάρκεια ζωής: 12 μήνες. Διατηρείται στην αρχική συσκευασία και σε ξηρό και χωρίς παγετό μέρος. Οι βαφές ενδέχεται να παρουσιάσουν αλλαγή στην απόχρωση με την πάροδο του χρόνου, αυτό είναι εγγενές χαρακτηριστικό αυτού του ορυκτού προϊόντος.

Οδηγίες απόρριψηςΚενάδοχεία και αποξηραμένες βαφές
Υπόλοιπο βαφήςΟικιακά απόβλητα
Οικιακά επικίνδυνα απόβλητα**Περιβάλλον και υγεία**

Νομικοί κανονισμοί

Ο χρήστης αυτού του προϊόντος πρέπει να συμμορφώνεται με τους εθνικούς νόμους περί υγείας, ασφάλειας και περιβάλλοντος.

Τεχνικές συμβουλές

Σε αυτό το φυλλάδιο τεχνικών πληροφοριών δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν όλες οι πραγματικές πιθανές επιφάνειες και οι θεραπείες τους. Επομένως, συνιστάται να συμβουλευτείτε τον προμηθευτή σας για οδηγίες πάνω σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Αυτές οι τεχνικές πληροφορίες συγκεντρώθηκαν σύμφωνα με τις τελευταίες τεχνικές βαφής. Η ευθύνη για γενική εγκυρότητα αυτών των συμβουλών πρέπει να απορριφθεί, διότι οι τεχνικές εφαρμογής και εργασίας είναι εκτός επιρροής μας και οι μεγάλες διαφορές στους τύπους επιφάνειας που χρησιμοποιούνται διαρκώς, ζητούν προσαρμογή της διαδικασίας σύμφωνα με την αντίληψη ενός αρμόδιου χρήστη.

Ασφάλεια

Αυτό το χρώμα ερεθίζει το δέρμα και τα μάτια. Σε περίπτωση επαφής, πλύνετε προσεκτικά με πολύ νερό και συμβουλευτείτε αμέσως έναν γιατρό. Κρατήστε το χρώμα μακριά από παιδιά. Αερίστε καλά κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και της ξήρανσης.

H315 - Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.

H318 - Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.

P102 - Μακριά από παιδιά.

P264 - Πλύνετε τα χέρια, τους πήχεις (αντιβράχια) και το πρόσωπο σχολαστικά μετά το χειρισμό.

P280 - Να φοράτε προστατευτικά γάντια, μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια.

P302+P352 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύντε με άφθονο νερό.

P305+P351+P338 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

P310 - Καλέστε αμέσως το γιατρό.

EUH208 - Περιέχει μάζα αντίδρασης από: 5-χλωρο-2-μεθυλο-4-ισοθειαζολιν-3-όνη [αριθ. ΕΚ 247-500-7] και 2-μεθυλ-2H-ισοθειαζολ-3-όνη [αριθ. ΕΚ 220-239-6] (3:1)· μάζα αντίδρασης από: 5-χλωρο-2-μεθυλο-4-ισοθειαζολιν-3-όνη [αριθ. ΕΚ 247-500-7] και 2-μεθυλ-4-ισοθειαζολ-3-όνη [αριθ. ΕΚ 220-239-6] (3:1), TETRAMETHYLOLGLYCOLURIL.

Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

**Αποποίηση ευθυνών**

Οι πληροφορίες στα δελτία προδιαγραφών μας και οι τεχνικές συμβουλές - είτε προφορικά, γραπτώς είτε με τη μορφή επίδειξης - προορίζονται ως οδηγός και παρέχονται με την καλύτερη πρόθεσή και με καλή πίστη. Οι πληροφορίες βασίζονται σε πολυετή πρακτική εμπειρία και έρευνα, αλλά δεν παρέχουν καμία εγγύηση, καθώς οι δεξιότητες και οι προϋποθέσεις εφαρμογής είναι πέρα από τον έλεγχό μας. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους αντιπροσώπους μας ή να συμβουλευτείτε τον ιστότοπό μας. Δεν μπορούμε να θεωρηθούμε υπεύθυνοι για την απόδοση των προϊόντων που προκύπτουν από ακατάλληλη χρήση ή που υπερβαίνουν την αξία των αγαθών που παρέχονται από εμάς. Αυτό δεν επηρεάζει τα νόμιμα δικαιώματά σας.